

# Primacol Betonkontakt

**HANDWERKER3000®**  
Persönlich • Schnell • Preiswert

Quarzgefüllter Haftvermittler für Maschinen & Handputze im Innen- & Außenbereich.

## Technische Daten

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion
Glanzgrad:	matt
Verarbeitung:	streichen, rollen, spritzen
Trockenzeiten:	überarbeitbar nach ca. 8-24 Stunden. (Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Kältebrücken etc. können die Trocknungszeit erheblich verlängern)
Verdünnung:	Max. 20% mit Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde, trocken, kühl, aber frostfrei
Gebindegröße:	In 5 kg und 20 kg Eimer
Farbton:	rötlich
Verbrauch:	ca. 250 – 300 g/m <sup>2</sup> pro Anstrich
<b>VOC-Gehalt:</b>	<b>EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010)</b> <b>Dieses Produkt enthält max. &lt; 30g/l VOC</b>

## Eigenschaften

- Lösemittelfreier, quarzsandgefüllter Anstrich zur Haftvermittlung bei Maschinen- & Handputzen
- Durch die rötliche Färbung sind bereits behandelte Flächen sofort erkennbar
- Für nicht saugende Untergründe

## Anwendung

- Putzvorbereitung auf Betonflächen und sonstigen nicht bzw. schwach saugenden Untergründen für anschließende Gips- & Kalkgipsputze
- **Nicht** für Kalkputz- bzw. Zementputz geeignet

## Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Die Verdünnung ist im Bezug auf die Beschaffenheit des Untergrundes vorzunehmen. Die max. Verdünnung darf auf keinen Fall überschritten werden, da sonst die Funktion außer Kraft gesetzt wird. Für den Außenbereich wird 20% Zement zugegeben. Negative Wassereinwirkung kann zur Ablösung führen. Vor dem Putzen muss der Betonkontakt unbedingt ausgetrocknet sein. Die maximal zulässige Restfeuchte bei Normalbeton beträgt 3 Masse-%. Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit muss ausgeschlossen sein.

# Primacol Betonkontakt

**HANDWERKER3000®**  
Persönlich • Schnell • Preiswert

Quarzgefüllter Haftvermittler für Maschinen & Handputze  
im Innen- & Außenbereich.

Betonkontakt kann mit einer entsprechenden Maschine gespritzt werden.  
Um Haftungsprobleme bei staubigem Untergrund zu vermeiden ist ein  
Nacharbeiten mit einer Rolle zu empfehlen.  
Bei restlos staubfreiem Untergrund ist ein nacharbeiten nicht zwingend erforderlich.  
Objektbezogen prüfen!  
**Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der  
Verarbeitung und Trocknung**

## Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

## Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer  
Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten  
informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung  
für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.  
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater.  
Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

e-mail: [info@handwerker3000.de](mailto:info@handwerker3000.de) \* [www.handwerker3000.de](http://www.handwerker3000.de)

Seite 2 / 2

**Hamburg:** Bültbek 32 - 36 \* 22962 Siek  
Tel: (04107) 901 - 0 \* Fax: (04107) 901 - 234  
[siek@stock-big.com](mailto:siek@stock-big.com)

**Berlin:** Bürknernfelder Str. 6 \* 13053 Berlin  
Tel: (030) 98 30 47 - 0 \* Fax: (030) 98 30 47 - 23  
[berlin@stock-big.com](mailto:berlin@stock-big.com)

**Rostock:** Feldstr. 6 \* 18182 Bentwisch  
Tel: (0381) 45 37 66 - 11 \* Fax: (0381) 453766 - 23  
[rostock@stock-big.com](mailto:rostock@stock-big.com)